Analysenzertifikat für Blätterschellack BONA

Artikelnummer : 2119257

Spezifikation	Analysen-methoden	Sollwert	Einheit	Analysenergebnis
Farbzahl	Lovibond PRS 20 % in Ethanol	>=9		>9
Säurezahl	DIN EN ISO 2114	60 - 75	[mg KOH/g]	63
Verseifungszahl	DIN EN ISO 3681	175 - 240	[mg KOH/g]	236
Trocknungsverlust	USP	<= 2	[%]	1,1
Wachsgehalt	USP, JP	<= 0,2	[%]	<0,2
Bleigehalt	USP	<1	[ppm]	<1,0
Kolophonium	USP			entsprechend
Schmelztemperatur	ANSI/ASTM D 3451 - 76 (Kofler)	65 - 77	[°C]	entsprechend

Apatina KG
1160 Wien, Hasnerstraß4 64/4-9 Tel.: 43(0)1/9927209 Fax.: 43(0)1/9927209-9 office@apatina.at www.apatina.at